



**Technical Data/
Technická data:**

Color Copy coated glossy



ECF



ECF (Elementary chlorine free)
Papír bělený bez použití elementárního chloru

			135	170	200	250	300	350
Basis weight/ Gramáž	g/m ²	ISO 536	135 ± 3.0	170 ± 4.0	200 ± 6.0	250 ± 8.0	300 ± 10.0	350 ± 12.0
Caliper/ Tloušťka	µm	ISO 534	107 ± 4	136 ± 6	162 ± 7	213 ± 9	260 ± 11	312 ± 14
Stiffness 15°/10mm/ Tuhost podélně	MD mN	ISO 2493-1	180 ± 20					
Stiffness 15°/10mm/ Tuhost příčně	CD mN	ISO 2493-1	80 ± 8					
Smoothness Bekk/ Hladkost dle Bekka	sec	ISO 5627	1000 ± 300	500 ± 150	400 ± 120	250 ± 75	180 ± 60	180 ± 60
Opacity/ Opacita	%	ISO 2471	min 94.0	min 96.0	min 98.0	min 99.0		
Moisture abs./ Vlhkost abs.	%	ISO 287	4.8 ± .6	4.8 ± .6	4.8 ± .6	4.8 ± .6	4.8 ± .6	4.8 ± .6
Brightness UV/ Bělost s UV	%	ISO 2470	103.0 ± 2.0	103.0 ± 2.0	103.0 ± 2.0	103.0 ± 2.0	103.0 ± 2.0	103.0 ± 2.0
CIE Whiteness/ CIE bělost	%	ISO 11475	139 ± 2.5	139 ± 2.5	139 ± 2.5	139 ± 2.5	139 ± 2.5	139 ± 2.5
Gloss 75°/ Lesk při úhlu 75°	TS %	TAPPI T 480	75 ± 4	75 ± 4	75 ± 4	75 ± 4	75 ± 4	75 ± 4

Product meets EN 12281, requirements for copy paper for dry toner imaging processes and ISO 9706, requirements for permanence for paper. Production processes certified according to ISO 9001. Standard measurement uncertainty between laboratories is not incorporated.

Produkt splňuje EN 12281, požadavky pro kopírovací papír pro tisk na bázi suchého toneru a ISO 9706, požadavky na stálost papíru. Výrobní proces je certifikován ISO 9001. Standardní odchylka měření není započtena. Platnost 1 rok od data vydání.

10.7.2017

SIGNIFICANCE OF VALUES: 2 SIGMA
HRANICE HODNOT: 2 SIGMA

